INFORMATIEBLAD

Maximale restvochtpercentages

Let op! Alleen CM - gemeten

	Anhydriet gietvloer (*) (enkel geldig bij het toepassing met gipsegalisaties)	**Zandcement dekvloer (**)**	
		zonder vloerverwarming / met vloerverwarming	
Tapijt met doorlatende rug	< 1,0 %	< 3,0 %	< 3,0 %
Tapijt met dampdichte rug	< 1,0 %	< 2,5 %	< 2,5 %
Naaldvilt	< 1,0 %	< 4,5 %	< 3,0 %
Tapijttegels	< 1,0 %	< 3,0 %	< 3,0 %
Tapijttegels met dampdichte rug	< 1,0 %	< 2,0 %	< 1,8 %
Linoleum	< 1,0 %	< 2,5 %	< 1,8 %
PVC	< 1,0 %	< 2,0 %	< 1,8 %
Polyolefine	< 1,0 %	< 2,0 %	< 1,8 %
Rubber	< 1,0 %	< 2,0 %	< 1,8 %
Parket	< 1,0 %	< 2,0 %	< 1,8 %

(*) Enkel geldig bij toepassing van gipsegalisatie.
Bovenstaande percentage voor anhydrietvloeren gelden met en zonder vloerverwarming en na het volledig doorlopen van het opstartprotokol

(**) Bovenstaande percentage voor zandcementdekvloer en vloerverwarming gelden na het volledig doorlopen van het opstartprotokol

UZIN | A brand of Uzin Utz Group
BE | Uzin Utz België nv | Poortakkerstraat 37/0102 | 9051 GENT | Telefoon +32 (09) 222 58 48 | Fax +32 (09) 222 38 80 | E-Mail be@uzin-utz.com | Internet www.uzin.be
DE | Uzin Utz AG | Dieselstraße 3 | 89079 Ulm | Telefon +49 (0)731 4097-0 | Telefax +49 (0)731 4097-110 | E-Mail info@uzin.com | Internet www.uzin.de

Maximale restvochtpercentages

Deze informatie is gebaseerd op onze ervaring en zorgvuldig onderzoek. Wij kunnen echter de diversiteit van de gebruikte materialen of de verschillende bouw- en verwerkingscondities niet in detail controleren of beïnvloeden. De kwaliteit van uw werk hangt dus af van de professionele beoordeling op de bouwplaats en het gebruik van het product door u. Voer bij twijfel uw eigen tests uit of vraag technisch advies. De installatierichtlijnen van de fabrikant van de vloerbedekking moeten in acht worden genomen. Met de publicatie van dit productinformatieblad verliezen alle voorgaande productinformatiebladen hun geldigheid. De actuele versie van dit datablad is te vinden op onze website: www.uzin.be.
Kopiëren en/of dupliceren van deze uitgave in welke vorm dan ook, is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Uzin Utz België nv.