

Dispersie losmaakbare primer

UZIN EASYLIFT PRIMER

Dispersieprimer voor eenvoudige verwijdering en nieuwe installatie van met UZIN KE 66 HT verlijmde vloerbedekkingen op geëgaliseerde ondergronden

HOOFD TOEPASSINGSGBIED:

- ▶ Losmaakbare primer voor het installeren van vloerbedekking met UZIN KE 66 HT

GESCHIKT OP:

- ▶ op ondergronden die geëgaliseerd zijn met geschikte UZIN FusionTec, cement of calciumsulfaat egalisatie
- ▶ vóór het plaatsen van PVC-design vloerbedekkingen, PVC- en CV-vloerbedekkingen in stroken of in banen en rubber vloerbedekkingen in banen of tegels tot 4 mm met UZIN KE 66 HT
- ▶ Warm water vloerverwarming
- ▶ voor gebruik met stoelwielen volgens DIN EN 12 529
- ▶ intensief gebruik in woon-, commerciële en industriële omgevingen



PRODUCTVOORDELEN/EIGENSCHAPPEN:


UZIN EasyLift Primer is een sneldrogende, gebruiksklare primer die wordt gebruikt na het egaliseren en vóór het leggen van vloerbedekkingen met UZIN KE 66 HT. Na het leggen kan de vloer gewoon gebruikt worden. Het gebruik van de dispersie-lusmaakbare primer maakt een eenvoudige verwijdering zonder lijmresten mogelijk tot 3 keer op het einde van de levensduur van de vloerbedekking met de daaropvolgende plaatsing van een nieuwe vloerbedekking met UZIN KE 66 HT. Voor gebruik binnenshuis.

- ▶ eenvoudige verwerking
- ▶ Snelle droogtijd
- ▶ Bedekkingen kunnen tot 3 keer verwijderd worden, zonder de lijmresten op de vloer achter te laten
- ▶ Voorzichtig verwijderen van bedekkingen mogelijk
- ▶ Voorbereidingen van de ondergrond worden tot een minimum beperkt bij het verwisselen van vloerbedekking
- ▶ Draagt bij aan een circulaire economie
- ▶ Maakt het recyclen van (PVC) vloerbedekking makkelijker, omdat er geen minerale resten aan de bedekking blijven plakken

TECHNISCHE GEGEVENS:

Verpakking	Cube it simple
Verpakkingsgrootte	5 kg
Houdbaarheid	Minstens 12 maanden
Kleur, nat	Wit
Kleur, droog	Transparant
Verbruik	100 - 150 g/m ²
Droogtijd	Ca. 1 uur*
Min. verwerkingstemp.	15 °C ondergrond- en omgevingstemperatuur

*Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid



VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND:

De ondergrond moet stevig, stabiel, droog, vrij van scheuren, schoon en vrij van stoffen (vuil, olie, vet) zijn die de hechting kunnen beïnvloeden. Controleer de ondergrond volgens de geldende normen en gegevensbladen en meld eventuele gebreken. De ondergrond grondig stofzuigen, voorstrijken en egaliseren. Raadpleeg het UZIN productoverzicht voor geschikte primers en egalisatiemiddelen afhankelijk van de ondergrond en het toepassingsgebied. Laat de primer en egalisatielaag altijd goed drogen.

De productinformatiebladen van de gebruikte producten moeten in acht worden genomen.

VERWERKING:

1. Laat de verpakking op kamertemperatuur komen voor gebruik en schud grondig.
2. Breng de primer gelijkmatig en volledig aan op de ondergrond met een 25cm nylonroller. Vermijd plasvorming en oneffenheden.
3. Reinig gereedschap na gebruik met water.

Product/Ondergrond	Verbruik	Droogtijd
UZIN Fusiontec-, gips, cementgebonden egalisatie	100 - 150 g/m ²	ca. 1 uur*

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN:

- ▶ Kan minstens 12 maanden bewaard worden in de originele verpakking op een gematigd koele plaats. Vorstbestendig tot - 2 °C. Geopende verpakkingen goed afsluiten en de inhoud snel opgebruiken. Laat de primer op kamertemperatuur komen voor gebruik.
- ▶ Kan het best aangebracht worden bij 15 - 25 °C, ondergrondtemperatuur boven 15 °C en relatieve vochtigheid onder 65 %. Lage temperaturen en hoge luchtvochtigheid verlengen de droogtijd, hoge temperaturen en lage luchtvochtigheid verkorten de droogtijd.
- ▶ Gebruik UZIN EasyLift Primer alleen op geschikte UZIN egalisaties.
- ▶ Gebruik UZIN EasyLift Primer alleen op volledig gedroogde egalisatie.
- ▶ UZIN EasyLift Primer moet aangebracht worden over het volledige oppervlak, gesloten en zonder oneffenheden. Ruwe oppervlakken moeten vermeden worden om de werking van UZIN EasyLift Primer te behouden.
- ▶ **Alleen geschikt in combinatie met UZIN KE 66 HT.**
- ▶ Als bij het vervangen van vloeren die niet met UZIN KE 66 HT zijn of kunnen worden gelegd, is de werking van de UZIN EasyLift Primer niet langer gegarandeerd.
- ▶ Als egalisatiewerkzaamheden na verwijdering nodig zijn, moeten de te egaliseren oppervlakken volledig worden vrijgemaakt van UZIN EasyLift Primer lagen en moet worden gewerkt zoals bij conventionele egalisatiewerkzaamheden.

- ▶ Afhankelijk van de vorige bedekking of de ruwheid van het met UZIN EasyLift Primer behandelde oppervlak, kunnen er lijmresten van UZIN KE 66 HT achterblijven op het oppervlak van de ondergrond wanneer de bekleding vervangen wordt.
- ▶ Bestaande lijmresten op de UZIN EasyLift Primer-laag kunnen volledig mechanisch worden verwijderd door af te wrijven, met een stripper met een scherp mes (bijv. van WOLFF) of door te "padden" met een eenschijfsmachine en met een rode pad.
- ▶ Als het aanzicht van de UZIN EasyLift Primer beschadigd, verwijderd of niet meer aanwezig is bij het vervangen van de vloerbedekking, het verwijderen van lijmresten of het repareren van de ondergrond, moeten de beschadigde plekken opnieuw voorzien worden met UZIN EasyLift Primer om de losmaakbare werking te behouden.
- ▶ Het gebruik van polycarbonaat matten wordt aanbevolen op werkplekken met zwenkwielen voor stoelen.
- ▶ Neem de algemeen erkende regels van het vak en de techniek voor het leggen van parket en vloerbedekkingen van de geldende nationale normen (bijv. EN, DIN, ÖNORM, SIA, enz.) in acht.
- ▶ De volgende normen en informatiebladen zijn ook van toepassing of worden aanbevolen voor speciale aandacht:
 - ▶ DIN 18 365 "Vloerbedekkingswerkzaamheden", ÖNORM B 5236
 - ▶ TKB/FCIÖ-brochure "Beoordeling en voorbereiding van ondergronden voor vloerbedekkings- en parketwerkzaamheden".

KWALITEITS- & MILIEUKEURMERKEN:

- ▶ Oplosmiddelvrij
- ▶ EMICODE EC 1 PLUS / zeer emissiearm

SAMENSTELLING:

Polymeerdispersie, conserveringsmiddel, additieven en water.

WERK- EN MILIEUBESCHERMING:

Oplosmiddelvrij. Bij de verwerking is gebruik van een huidbeschermende crème en ventilatie van de werkruimte principieel aan te bevelen. Basisvoorwaarden voor de best mogelijke kwaliteit van de ruimtelucht na vloerbedekkingswerkzaamheden zijn leg-voorwaarden conform de normen en goed doorgedroogde ondergronden, primers en egalisaties.

VERWIJDERING:

Productresten zoveel mogelijk verzamelen en verder gebruiken. Niet in riolering, open water of bodem terecht laten komen. Restvrij leeggemaakte verpakkingen kunnen gerecycleerd worden. Verpakkingen met vloeibare restinhoud en verzamelde, vloeibare productresten zijn chemisch afval. Verpakkingen met uitgeharde restanten zijn bouwafval.