

Többcélú alapozó

UZIN PE 260

Diszperziós alapozó meglévő aljzatokhoz, elsősorban felújítási munkákhoz

FŐ FELHASZNÁLÁSI TERÜLET:

Magas koncentrációjú, diszperziós alapozó tömör és nedvszívó felületekre, elsősorban aljzatkiegyenlítés előtt. Beltéri használatra.

ALKALMAZHATÓ:

- ▶ Felújítandó, meglévő aljzatokon, jól tapadó, vízálló ragasztó- vagy aljzatkiegyenlítő maradványokon (pl. szintetikus gyanta, neoprén, bitumen vagy diszperziós ragasztó).
- ▶ Tömör vagy alacsony szívóképességű aljzatokon (pl. természetes kő burkolatok és kerámiák, vízálló bevonatok, epoxigyanta burkolat).
- ▶ Meglévő vagy homokszórással nem rendelkező aszfalton.
- ▶ Magnézia esztrichen.
- ▶ Faforgácsalapon (P4 – P7), OSB-lapon (OSB-2 – OSB-4) vagy más alkalmas felfelületen.
- ▶ UZIN cement- és gipszkötésű aljzatkiegyenlítő alkalmazása előtt.
- ▶ Melegvizes padlófűtés esetén.
- ▶ A DIN EN 12 529 szabvány szerinti görgőszékes igénybevétel esetén.
- ▶ Nagy terhelésre lakóépületekben, kereskedelmi és ipari rendeltetésű helyiségekben.



ELŐNYÖK / TULAJDONSÁGOK:

Az UZIN PE260 NEW kitűnően tapad szinte minden felületre.

- ▶ Nagy koncentrációjú.
- ▶ Filmréteget képez.
- ▶ Tapadóhíd tömör, nem nedvszívó aljzatokon.
- ▶ Jó vízzáró képesség a keverővíz ellen.
- ▶ Oldószermentes.
- ▶ EMICODE EC 1/nagyon alacsony károsanyag-kibocsátású.
- ▶ RAL-UZ 113/környezetbarát az alacsony károsanyag kibocsátás miatt.



MŰSZAKI ADATOK:

Csomagolás	CUBE it simple / műanyag kanna
Kiszerelés	1kg, 5kg, 10 kg
Eltarthatóság	min. 12 hónap*
Szín, kötés előtt	fehér
Szín, kötés után	átlátszó
Anyagszükséglet	40 - 150 g/m ²
Száradási idő	1 óra*
Felhasználási hőmérséklet	10 °C padlószinten

* 20 ° C-on és 65% relatív páratartalom mellett. Lásd még: „Jelentkezési táblázat”.



ALJZATELŐKÉSZÍTÉS:

Az aljzat legyen teljesen száraz, sima, ép, repedés- és minden olyan anyagtól mentes, mely a tapadószilárdságot befolyásolja, ronthatja. A kalciumszulfát esztrichet elkészítése után le kell csiszolni és felporszívózni. Az aljzatot az érvényben lévő normáknak és utasításoknak megfelelően kell vizsgálni, a hiányosságokat pedig pótolni, kijavítani. Tapadáscsökkentő vagy laza felszíni rétegeket el kell távolítani, kefével, csiszolással, marással vagy szemcseszórással. A szennyezett, sima és nem nem nedvszívó felületeket az RZ Grundreiniger-rel vagy az Uzin Basic Cleaner-rel kell megtisztítani, majd száradás után matta csiszolni. Az elváló szennyeződések és port alapos porszívózással kell eltávolítani. Az alapozót hagyni kell teljesen megszáradni. Az egyéb alkalmazott termékek terméktájékoztatóit mindig vegye figyelembe.

FELDOLGOZÁS:

1. Használat előtt a kanna vegye fel a szobahőmérsékletet, majd jól rázza össze.
2. Hordja fel az alapozót egyenletesen az aljzatra Wolff nylon hengerrel. Kerülje el a tócsaképződést.
3. A szerszámokat használat után azonnal tisztítsa le vízzel.

FELHASZNÁLÁS:

Aljzat/Alkalmazás	Anyagszükséglet	Száradási idő
Jól ragasztott, vízálló ragasztómaradékok	100 - 150 g/m ² (tisztá)	kb. 1 óra*
Darátlan aszfalt, sűrű hordozók	100 - 150 g/m ² (tisztá)	kb. óra*
Forgácslap, fa hordozók	100 - 150 g/m ² (tisztá)	kb. 1 óra*
Poros vagy durva felületű felületek	50 - 75 g/m ² (1:2 - 1:1)	kb. 1 óra*
Abszorbens hordozók, pl. cement esztrich	kb. 40 g / m ² (1 : 3)	kb. 30 perc*

* 20 °C és 65% relatív páratartalom mellett.

FONTOS TUDNIVALÓK:

- ▶ A termék bontatlan csomagolásban száraz, hűvös helyen legalább 12 hónapig tárolható. A felbontott csomagolást gondosan vissza kell zárni és tartalmát rövid időn belül ajánlott felhasználni. Felhasználás előtt a kannát szobahőmérsékleten akklimatizálni kell.
- ▶ Javasolt feldolgozási körülmények: hőmérséklettartomány 15 – 25 °C között, padlőhőmérséklet 15 °C felett, a relatív páratartalom 65 % alatt. Az alacsony hőmérséklet és magas páratartalom növeli a száradási időt, míg a magas hőmérséklet és alacsony páratartalom csökkenti azt.

- ▶ Amennyiben az aljzatkiegyenlítőt több rétegben hordják fel, minden réteget hagyni kell teljesen kiszáradni, UZIN PE 260-al alapozni (hígítva vízzel 1:3 arányban), majd a száradást követően folytatni a következő réteg habarcs felhordását.
- ▶ Amennyiben aljzatkiegyenlítő 10 mm rétegvastagság felett kerül felhordásra, javasoljuk kétkomponensű epoxigyanta alapozó, például UZIN PE 460 alkalmazását, a termékleírásnak megfelelően.
- ▶ Nem alkalmazható fa padlóburkolat alatt. Nem alkalmazható vízben oldódó ragasztómaradványokon (pl. szulfít ragasztón) vagy rögzítő anyagon. Ilyen esetben kérjük válasszon erre a célra alkalmas Uzin terméket.
- ▶ Kérjük, használat során vegye figyelembe az alábbi szabványokat: -
- ▶ DIN 18365 „Padlóburkolás”
- ▶ DIN 18356 "Parketta- és faburkolat lerakás"
- ▶ TKB leirat „Aljzatok vizsgálata és előkészítése padlóburkolási és parkettázási munkálatok előtt”
- ▶ BEB leirat „Aljzatok vizsgálata és előkészítése”

ÖSSZETÉTEL:

Összetétel: modifikált sztirén-akrilát kettős polimer, nedvesítő és habzágató szerek, konzerváló adalékszerek, víz

MUNKA- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM:

Oldószermentes. Alkalmazás során használjon bőrvédő krémet. Tartsa távol gyermekektől. Felhasználás és száradás közben alapos szellőzést kell biztosítani. A termék alkalmazása közben az étkezést kerülni kell, ne dohányozzon. Ha szembe vagy bőrre kerül, az adott testrészt alaposan öblítse le vízzel. Kerülje a termék csatornába és vízbe öntését, földbe kerülését. A szerszámokat használat után azonnal tisztítsa le vízzel. EMICODE EC1 PLUS – "Nagyon alacsony illékony anyag kibocsátás" – A jelenlegi műszaki és tudományos ismeretek szerint nem bocsát ki formaaldehidet, veszélyes anyagokat vagy illékony szerves vegyületeket (VOC). Az alapozó munkálatokat követően a megfelelő levegőminőséghez előfeltételként szükségesek az előírásnak megfelelő alapozási körülmények, az aljzat, az alapozó és a simítóanyag teljes kiszáradása. Izotiazolinonokat tartalmaz.

ÚJRAHASZNOSÍTÁS:

Ajánlott a termékmaradványok gyűjtése, későbbi felhasználása. Kerülje a termék csatornába és vízbe öntését, földbe kerülését. A teljesen kiürített, kikapart illetve cseppmentes műanyagkanna újrahasznosítható. A még folyékony terméket tartalmazó kanna, valamint az összegyűjtött, folyékony termék különleges hulladéknak minősül. Megkeményedett maradékot tartalmazó kanna építési hulladéknak minősül.