

Turbó simító- és javító glett

# UZIN NC 888 S

Nagyon finom szemcseszerkezetű, kiválóan simítható, nagyon gyorsan kötő, rugalmas, cementbázisú javító és simító anyag

## FŐ FELHASZNÁLÁSI TERÜLET:

Nagyon finom, krémes állagú és rendkívül gyorsan kötő glettanyag javítási, kitöltési és simítási munkákhoz. Számos aljzattípuson és a legtöbb burkolattípus alatt alkalmazható. Az NC 888 S nagyon finom szemcseszerkezetű, „nullára” lehúzható. Kiválóan tapad furnérlemezekre, betonra, meglévő aljzatkiegyenlítőkre, terrazzo- és kerámia burkolatokra, akár vízzel nem oldható ragasztó maradványokon való alkalmazásra is alkalmas, alapozó nélkül. Nagyon gyorsan köt, így a legtöbb burkolattípussal 15 perc múlva burkolható, nedvszívó aljzatként. Jól alkalmazható glettvassal nyomok vagy felületi hibák, lyukak javítására régi és új, cementbázisú anyagokon, továbbá csatlakozó felületek simítására, esztrichen, aljzatbetonon és lépcsőkön. Kiváló tapadás - még alapozó nélkül is - minden szokásos felületen, a burkolat elkészítését megelőzően. Csak beltérben alkalmazható. Simító anyagként, egy lépésben glettvassal felhordva nullszinttől 4 mm rétegvastagságig hordható fel.

## ALKALMAZHATÓ:

- ▶ Új- és régi cementbázisú aljzatkiegyenlítőkön.
- ▶ Meglévő aljzatokon, jól tapadó és vízzel nem oldható ragasztó- és aljzatkiegyenlítő maradványokkal.
- ▶ Tömör ásványi felületeken.
- ▶ Kis- és nagyméretű burkoló lapokon és természetes kővön.
- ▶ Szárazhabarcsok, pozdorjalap és OSB-lap esetén.
- ▶ Minden szabványos esztrich típus, beton vagy más aljzattípusok esetén.
- ▶ Állékony simítóanyagként ragasztó maradványokon, és akár „nullára” lehúzáshoz is.
- ▶ Nagy mechanikai terhelés esetén lakossági, kereskedelmi területeken.
- ▶ Melegvízes rendszerű padlófűtés esetén.
- ▶ A DIN EN 12 529 szabványnak megfelelő székgyörgő terhelés esetén.
- ▶ Gyors kivitelezés igénye esetén rendszerelemként.



## ELŐNYÖK / TULAJDONSÁGOK:

Nagyon finom adalékanyagokat tartalmaz, amely lehetővé teszi az egészen kis rétegvastagságú alkalmazást („nullára” lehúzható), ugyanakkor max. 4 mm vastagságig is felhordható. Nagyon gyors kötés és száradás jellemzi. A járhatóságot követően, kb. 15 perc elteltével, már burkolható is megfelelően jó nedvszívó képességű felületeken\*.

- ▶ Még jobb tapadóképesség és még finomabb felület.
- ▶ „Nullától” 4 mm rétegvastagságig.
- ▶ Nem igényel alapozást.
- ▶ Rendkívül gyors kötés.
- ▶ Kiváló felületi minőség, finom szemcseszerkezet.
- ▶ Megerősített csomagolás, hosszabb eltarthatóság az eredeti, zárt csomagolásban.
- ▶ Alacsony kromáttartalom.
- ▶ EMICODE EC 1 R PLUS / Nagyon alacsony kibocsátású.

## MŰSZAKI ADATOK:

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Csomagolás                | fólia zsák                  |
| Kiszerezés                | 4,5 kg                      |
| Eltarthatóság             | min. 9 hónap*               |
| Vízmennyiség              | 2,25 liter / 4,5 kg-os zsák |
| Szín                      | szürke                      |
| Fazékidő                  | cca. 20 perc*               |
| Járható                   | után cca. 10 perc*          |
| Burkolható                | után cca. 15 perc*          |
| Felhasználási hőmérséklet | 10 °C padlószinten          |

\* 21 °C/70 °F hőmérsékleten és 68% relatív páratartalom mellett, legfeljebb 1 mm vastagsággal a jól nedvszívó felületeken.



## ALJZATELŐKÉSZÍTÉS:

Az aljzatot, az érvényben lévő normáknak és utasításoknak megfelelően kell megvizsgálni, majd különös gonddal előkészíteni! Minden, az aljzattal kapcsolatos szabványoktól való eltérést rögzíteni és jelenteni kell! Az aljzat legyen teljesen tiszta, száraz, sima, ép, repedéstől és minden olyan anyagtól mentes, amely a tapadó-szilárdságot befolyásolja, ronthatja. Tapadáscsökkentő vagy laza felszíni rétegeket, korábbi ragasztó, kiegyenlítő anyag, burkoló anyag és bevonat maradványokat alaposan le kell csiszolni. Az aljzatról a port és más szennyeződések porszívóval távolítsuk el. Figyelem: ne csiszoljon vagy marjon le ragasztómaradványt, mert az egészségre ártalmas porokat eredményezhet. Pl. azbesztpor belélegzése azbesztmérgezést okozhat. Vegye figyelembe a "Rugalmas Burkolat Intézet" "Rugalmas burkolatok eltávolításának műszaki javaslatát" leírását. A magas műanyag diszperzió tartalma miatt, a legtöbb felületen nem igényel alapozást. A nagyon sima felületeken (pl. bevonatok vagy festett felületek esetén), alkalmazza az UZIN PE 280 alapozót. Az erősen nedvszívó felületeken a kivitelezés megkönnyítése érdekében célszerű az UZIN PE 360 alapozót hígítatlanul, vagy az UZIN PE 260 alapozót 3:1 víz:alapozó arányban vízzel hígítva alkalmazni.

## FELDOLGOZÁS:

1. Keverje össze az UZIN NC 888 S-et vízzel a kívánt mennyiségben. Az ideális keverési arány: 4,5 kg UZIN NC 888-hoz 2,25 liter vizet kell adagolni. Részmenységek bekeverése esetén, 2 rész por komponens adagoljunk 1 rész vízhez, ami általában az ideális minőségű állagot eredményezi. 2. Töltsön egy tiszta edénybe hideg, tiszta vizet. A por komponens szórja az edénybe folyamatos keverés mellett, és keverje csomómentesre. Csak annyi anyagot keverjen be, amely 20 perc alatt felhasználható. 3. Hordja fel egyenletesen az anyagot a felületre a megfelelő rétegvastagságban simító glettvas segítségével. A javasolt rétegvastagság nem nedvszívó felületen vízhatlan burkolatok esetén min. 3 mm. 4. 15 perc<sup>\*</sup> elteltével burkolható normál burkolási feltételek mellett. Parketta, parafaburkolat, vagy laminált padló fektetése előtti javításoknál, a száradási idő kb. 12 óra<sup>\*</sup>. 5. Fontos megjegyzés: számos különböző típusú burkolat ragasztó létezik, és ezek szívó/tapadó képessége a cementes aljzatokra jelentős mértékben eltérhet. Amennyiben azt tapasztalja, hogy a ragasztó az NC 888 S felületén jelentős mértékben gyorsabban szárad, mint egy normál beton vagy cementesstrich aljzaton, akkor javasoljuk, hogy alkalmazzon a felületén UZIN PE 360 alapozót hígítatlanul, vagy az UZIN PE 260 alapozót 3:1 víz:alapozó arányban vízzel hígítva a ragasztás előtt. Hagyja az alapozót teljesen kiszáradni (1-2 óra, az alapozó műszaki leírása szerint), majd folytassa a ragasztást. Az alapozó használata jellemzően megnöveli a ragasztó nyitott idejét, miközben nem változtat a ragasztási jellemzőkön. \* 21°C és 68%-os relatív páratartalom esetén, maximum 1 mm rétegvastagságban, jó nedvszívó képességű aljzaton.

## ANYAGSZÜKSÉGLET:

| Rétegvastagság | Anyagszükséglet (kb.) | Kiadósság (kb.)             |
|----------------|-----------------------|-----------------------------|
| 1 mm           |                       | 4,5 kg / 4,1 m <sup>2</sup> |
| 4 mm           |                       | 4,5 kg / 1 m <sup>2</sup>   |

## FONTOS TUDNIVALÓK:

A termék bontatlan csomagolásban száraz helyen legalább 9 hónapig tárolható. Felbontott csomagolást gondosan vissza kell zárni és tartalmát rövid időn belül ajánlott felhasználni. Javasolt feldolgozási körülmények: hőmérséklet-tartomány 15 – 21 °C között, relatív páratartalom 65 % alatt. Az alacsony hőmérséklet, magas páratartalom és nagy rétegvastagság növeli a száradási, járhatósági és burkolhatósági időt, míg a magas hőmérséklet és alacsony páratartalom csökkenti azokat. Nyáron tárolja az anyagot hűvös helyen és felhasználáskor mindenképpen hideg vízzel keverje! Ne alkalmazza aljzatkiegyenlítő anyagként tömör fa/parketta burkolatok esetén. Erre a célra pl. az UZIN NC 160 vagy az UZIN NC 170 LevelStar terméket javasoljuk. Tömör aljzatokon a javasolt minimum rétegvastagság 1 mm. Ne használja a terméket nedves helyen és kültérben. Soha ne használja kész járőfelületként ill. aljzatként, mindig kerüljön rá fedőburkolat. Kérjük, használat során vegye figyelembe az általános burkolási technológiai ismereteket, továbbá a vonatkozó szabványokat (pl. EN, DIN, OE, SIA, stb.). Ennek jegyében a teljesség igénye nélkül ajánljuk figyelmébe az alábbi vonatkozó szabványokat: DIN 18 365 „Padlóburkolás” DIN 18 356 „Parketta- és faburkolat lerakás” TKB leirat „Aljzatok vizsgálata és előkészítése burkolatok és faaljakatok fektetése esetén” TKB leirat „Cementbázisú aljzatkiegyenlítési és simítási munkálatok kivitelezése és műszaki leírása” BEB leirat „Aljzatok vizsgálata és előkészítése”

## MINŐSÉGI / KÖRNYEZETVÉDELMI TANÚSÍTVÁNY:

- ▶ Alacsony króm(VI)-tartalom az EU 1907/2006/EK (REACH) rendeletnek megfelelően.
- ▶ EMICODE EC 1 PLUS / Nagyon alacsony illékonyanyag-kibocsátású

## ÖSSZETÉTEL:

Speciális cement, ásványi adalékanyagok, diszperziós polimerek és egyéb adalékanyagok

## MUNKA- ÉS KÖRNYEZETVÉDELME:

(EC) No. 1907/2006 (REACH) szabvány szerint kromátszegény cementet tartalmaz. Gyermekektől elzárva tartandó! Vegye figyelembe a csomagolás alján található utasításokat. Cementet tartalmaz, amely izzadtsággal és más testnedvekkel érintkezésbe kerülve, azokkal irritáló alkáli reakcióba lép, ami allergiás reakciót válthat ki. Ezért viseljen védőkesztyűt és a termék keveréséhez védőmaszkot. Kerülje a termék bőrrel történő érintkezését, szembe kerülését. Irritáció esetén mossa le a terméket vízzel és keresse fel orvosát. A felhasználás során és a termék száradásának idején a helyiség megfelelő szellőztetése szükséges. EMICODE EC 1 R PLUS-nagyon alacsony károsanyag-kibocsátású a GEV szabvány szerint. Jelenlegi ismereteink szerint nem bocsát ki jelentős mennyiségben formaldehidet, káros anyagokat és illékony, szerves anyagokat (VOC). Az alapozó munkálatokat követően a megfelelő levegőminőséghez előfeltételtként szükségesek az előírásnak megfelelő alapozási körülmények, az aljzat, az alapozó és a simítóanyag teljes kiszáradása.

## ÚJRAHASZNOSÍTÁS:

Ajánlott a termékmaradványok gyűjtése, későbbi felhasználása. Kerülje a termék csatornába és vízbe öntését, földbe kerülését. A teljesen kiürített, pormentes papírsák újrahasznosítható. A maradékot gyűjtse össze, keverje el vízzel, hagyja kiszáradni és hasznosítsa építési hulladékként újra.