

Universele dradentrekkende tapijtljm

UZIN UZ 57

Snelhechtende dispersieljm voor textiele vloerbedekking

HOOFD TOEPASSINGSGBIED:

UZIN UZ 57 Universele tapijtljm is een zeer emissie-arme tapijtljm met een snelle beginhechting (goede draadvorming) en hoge eindhechting. Geschikt voor nagenoeg alle textiele vloerbedekking met verschillende rugstructuren voor toepassing binnen. Toepasbaar op absorberende, geëgaliseerde ondergronden.

GESCHIKT OP:

- ▶ Textiele vloerbedekking met verschillende rugstructuur zoals o.a. synthetische rug, latexschuimrug, vilrug, polyester- en polypropyleenrug.
- ▶ Geweven vloerbedekking, maatstabiël naaldvilt en natuurvezel vloerbedekking met gelatexeerde rug en zeer stugge bedekkingen.
- ▶ PVC-CV bedekkingen met vliesrug
- ▶ Absorberende, geëgaliseerde ondergronden
- ▶ Diverse UZIN isolatie en renovatie onderlagen
- ▶ Normaal gebruik voor woning en projectomgeving.
- ▶ Vloeren met vloerverwarming
- ▶ Zwenkwiellasting (rollen volgens EN 12 529)
- ▶ Gebruikelijke tapijtreinigingsmethoden zoals de injectie-extractie methode (Ral 991 A2)



PRODUCTVOORDELEN/EIGENSCHAPPEN:

Deze ljm verbindt een goede beginhechting, draadvorming en hoge eindhechting met hoge eisen wat betreft arbeidsveiligheid, luchtkwaliteit en milieu vriendelijkheid. Door zijn brede toepassingsgebied en uitstekende dradenbeeld is een gemakkelijke en zekere verlijming mogelijk.


- ▶ Uitstekende draadvorming
- ▶ Hoge begin- en eindhechting
- ▶ Licht verwerkbaar



TECHNISCHE GEGEVENS:

Verpakking	Emmer
Verpakkingsgrootte	14 kg
Houdbaarheid	Minstens 12
Kleur	Crèmewit
Verbruik	300-550 g/m ²
Afluchttijd	Ca. 5 - 15 minuten
Inlegtijd	Ca. 20 minuten*
Min. verwerkingstemp.	Vloertemperatuur 15 °C
Mechanisch belastbaar	Na ca. 24 uur*
Eindsterkte	Na ca. 3 dagen*

*Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid.



VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND:

De ondergrond moet druk- en vormvast, vlak, blijvend droog, enigszins absorberend, schoon en vrij zijn van stoffen die afbreuk kunnen doen aan de hechting. De ondergrond zonodig voorstrijken en egaliseren met de juiste UZIN voorstrijk- en egaliseermiddelen. Op dichte of vochtgevoelige ondergronden minimaal 2 mm egalisatie aanbrengen.

VERWERKING:

- ▶ Altijd de legvoorschriften van de vloerbedekkingsfabrikant in acht nemen.
- 1. UZIN UZ 57 met de juiste kitstrijker gelijkmatig op de ondergrond aanbrengen. De tanding afstemmen op de te verlijmen vloerbedekking. Zie onderstaande tabel. Niet meer lijm in één keer op de ondergrond aanbrengen die binnen de opentijd kan worden ingesteld en afgewerkt.
- 2. De vloerbedekking, na de gesteld wachttijd, in het lijmbed leggen. Controleren of de rugzijde geheel is voorzien van lijm. De naden en kopse kanten van de bedekking na korte tijd nogmaals goed aanwrijven. De bedekking moet spanningsvrij en vlak liggen. Zo nodig nogmaals aanwrijven.
- 3. Verse lijmplekken met warm water of met een geschikt reinigingsmiddel verwijderen.

VERBRUIK:

Vertanding	Bedekking	Verbruik	IMO**
A2	Glad, licht gestructureerde backing	300 - 350 g/m ²	Ja
B1	Gestructureerde backing	350 - 450 g/m ²	Nee
B2	Grove rug	500 - 550 g/m ²	Nee

* Bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid.

** Max. toegelaten verbruik tot 400 g/m² in scheepvaart (IMO)

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN:

- ▶ Verwerkingscondities:
Minimale vloertemperatuur: 15 °C
Minimale verwerkingstemperatuur: 15 °C
Optimale verwerkingstemperatuur: 18 °C – 25 °C
Maximale relatieve vochtigheid (R.V.): 75%
- ▶ Lage temperaturen en hoge luchtvochtigheden vertragen het afbinden van de lijm en verminderen de kleefkracht.
- ▶ Minder absorberende ondergronden vertragen het afbinden van de lijm en verlengen de wachttijd.
- ▶ Direct na gebruik het gereedschap reinigen met water.
- ▶ Lijmplekken in het tapijt direct proberen te verwijderen met water.
- ▶ Opgedroogde lijmplekken voorzichtig proberen te verwijderen met behulp van UZIN Cleaner.

- ▶ UZIN UZ 57 is bestand tegen tapijtreiniging volgens de gebruikelijke tapijtreinigingsmethoden, zoals de injectie-extractie methode.
- ▶ Bij een directe verlijming op oude lijmresten kunnen er wisselwerkingen ontstaan die tot onaangename geuren kunnen leiden. Daarom oude lagen idealer wijze verwijderen. In ieder geval lijmresten met een afblokkende voorstrijk behandelen en volvlak met een uitvlakmassa voldoende dik (in de regel 3 mm) egaliseren.
- ▶ De vloerbedekking moet voor de verlijming voldoende spanningsvrij, geacclimatiseerd en aan het binnenklimaat waarin het verwerkt wordt, aangepast zijn.
- ▶ Sterke vervorming van de roleindes, droogwallen, extreem opstaande kanten of sterke vervormingen in de vloerbedekking tijdens de verlijming belasten.
- ▶ Voor het verwijderen van verse verontreinigingen zijn de Black box reinigingsdoekjes van Uzin Utz Nederland zeer geschikt.
- ▶ Vochtige ondergronden kunnen secundaire emissies en geurhinder veroorzaken. Daarom enkel op goed gedroogde ondergronden werken en bij geëgaliseerde ondergronden op een goede droging van de egalisatie letten.
- ▶ Uitsluitend opslaan in de oorspronkelijke verpakking op een koele (vorstvrije), droge plaats.
- ▶ UZIN UZ 57 bezit een toelating voor gebruik in de scheepsbouw afgeleverd door de 'See-Berufsgenossenschaft Hamburg', module B en module D. De certificaten zijn op aanvraag verkrijgbaar. De maximale hoeveelheid lijm bedraagt 400 g/m².
- ▶ Wandbekleding van minder flexibele kwaliteit is met UZIN UZ 57 moeiteloos te verlijmen. De lijm met een nylon roller op de wand uitrollen, en onmiddellijk met de voorgeschreven tanding doorkammen en laten afluchten. Wandbekleding plaatsen en aanwrijven. Indien nodig het bovenste gedeelte met contactlijm fixeren.

KWALITEITS- & MILIEUKEURMERKEN:

- ▶ Oplosmiddelvrij
- ▶ EMICODE EC 1 PLUS / zeer emissiearm
- ▶ DE-UZ 113 / Milieuvriendelijk, zeer emissiearm

SAMENSTELLING:

Polymeerdispersie, gemodificeerde harsen, conserveringsmiddel, minerale vulstoffen, additieven en water.

WERK- EN MILIEUBESCHERMING:

Oplosmiddelvrij. Bij de verwerking is gebruik van een huidbeschermende crème principieel aan te bevelen. Buiten bereik van kinderen bewaren. Tijdens en na de verwerking / droogtijd voor goede beluchting zorgen! Eten, drinken en roken tijdens de verwerking vermijden. Bij aanraking met de ogen of huid, grondig afspoelen met water. Niet in riolering, wateren of de bodem lozen. Gereedschap direct na gebruik afwassen met water en zeep. Basisvoorwaarden voor de best mogelijke kwaliteit van de ruimtelucht na vloerbedekkingswerkzaamheden zijn legvoorwaarden

conform de normen en goed doorgedroogde ondergronden, primers en egalisaties. Bevat isothiazolinonen, Bronopol. Informatie bij allergie +31 53 57 37 351.

VERWIJDERING:

Productresten zoveel mogelijk verzamelen en verder gebruiken. Niet in riolering, open water of bodem terecht laten komen. Restvrij leeggemaakte verpakkingen kunnen gerecycleerd worden. Verpakkingen met vloeibare restinhoud en verzamelde, vloeibare productresten zijn chemisch afval. Verpakkingen met uitgeharde restanten zijn bouwafval.